

# Ficha Técnica



## PERFIL EPDM AUTOADHESIVO

<b>Color</b> Colour Couleur Farbe	<b>Negro</b> Black Noir Schwarz
<b>Estructura Celular</b> Cellular Structure Structure Cellulaire Zellstruktur	<b>Cerrada</b> Closed Etanche Geschlossen
<b>Densidad</b> Density Masse volumique Spezifisches Gewicht	120Kg/M3 (+/- 20) - 134*
<b>Resistencia compresión</b> 25 % Compression Deflection Resistance compression Druckfestigkeit 50 %	35 - 65 Kpa - 49 Kpa*  80 - 160 Kpa - 112 Kpa*
<b>Deformación</b> Compression set 50 % 22 h 20° C Déformation rémanente Druckverformungsrest	25 % maxi - 14*
<b>Absorción de agua</b> Water Absorption in weight (%) Absorption d'eau en poids (%) Wasseraufnahme	10 % - 0,6*
<b>Inflamabilidad</b> Flammability Flammabilité Flammbeständigkeit	FMVSS 302
<b>Rango de temperatura Constante</b> Temperature range Constant, BestandTempérature d'utilisation Continu, Nutzungstemperatur bestand <b>Intermitente</b> , Intermittent, Intermittent, Hachstwert	- 40°C to +80°C  100° C
<b>Envejecimiento por calor</b> Heat ageing - 22h 100°C Vieillissement - 22h 100°C Wambeständigkeit - 22h 100°C	+/- 30 % - 2*

<b>Ruptura por alargamiento</b> Elongation Rupture Allongement à la rupture Zugfestigzeit	180%
<b>Resistencia a la ruptura</b> Tensile strength Résistance à la rupture Bruchdehnung	570 Kn/M <sup>2</sup>
<b>Resistencia</b> Aire + UV - Air + UV - Air + UV - Luft + UV Resistencia Aceites - Oil - Huiles - Öl Résistance Ácidos - Acids - Acides - Säure Bestandlgkeit Ozono - Ozone - Ozone - Ozon	<b>Excelente</b> - Excellent - Excellent - Vurtrefflich <b>Mala</b> - Not good - Faible - Nich Gut <b>Buena</b> - Good - Bon - Gut <b>Excelente</b> - Excellent - Excellent - Vurtrefflich
<b>Normas - Standards</b> Specification - Standards Spécifications - Normes Spezifikationnen - Normen	ASTM D 1056 2A2 B2 C AFNOR 99-211 3C 08 B3 C2
<b>Medio Ambiente - Reciclado</b> Environment - Recycling Prtoection environnement - Recyclage Umweltschutz - Unschulung	CFC & HFC free - Can be recycled Sans CFD & HCFC - Peut être recyclé Sonder CFC & HCFC - Umschholung Moglich
<b>Medida</b> Size Dimension Ausdehnung	2000 mm X 1000 mm X 50 mm (- 0 /+6)

La información que se incluye en esta ficha técnica se basa en las pruebas y la experiencia de nuestra empresa. Coestan no se hace responsable de los pobres instalación o aplicación en medios combinando complejo de factores cuyo total excede las cualidades generales del producto. Coestan se reserva el derecho a modificar los datos facilitados sin previo aviso. Nuestros representantes técnicos y comerciales ayudarán a cualquier cliente que necesite un producto con una aplicación peculiar.